



Indetex nv
Dhr. Jan De Praeter
Rue du Mont Gallois 58
7700 MOUSCRON

Uw bericht van
28-08-2020

Uw kenmerk

Datum
18-09-2020

Beproeverslag 20.05198.01


Gevraagde testen :

EN 13773 (2003)

| Staal id | Informatie gegeven door de aanvrager | Ontvangstdatum staal |
|----------|--------------------------------------|----------------------|
| T2018425 | MONTECARLO | 28-08-2020 |

Mike De Vrieze
Opdrachtverantwoordelijke

Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analysesresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Referentie: T2018425 - MONTECARLO

Textiel – Brandgedrag – Gordijnen en overgordijnen - Bepalen van het gemak van ontsteking van textielstoffen.


| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Datum beëindiging test | 01-09-2020 |
| Toegepaste norm | EN 1101 (1995) + A1 (2005) |
| Productnorm | EN 13773 (2003) |
| Afwijking van de norm | - |
| Conditionering | 20°C, relatieve vochtigheid 65% |
| Aansteking | Aan de rand |

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

| Aansteektijd(s) | Aantal gevallen van ontsteking | Aantal gevallen van niet ontsteking |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 5 |

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
 De test vereist ten minste vijf gevallen van ontsteking en vijf gevallen van niet-ontsteking.
 Aangezien minder dan vijf gevallen van ontsteking werden gemeten en, rekening houdend met §12 van ISO 6940, wordt een 'niet-ontsteking' genoteerd voor deze test.



Breedte

| Aansteektijd(s) | Aantal gevallen van ontsteking | Aantal gevallen van niet ontsteking |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 5 |

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
Geen ontsteking binnen 20 s

Referentie: T2018425 - MONTECARLO

Textiel en textielproducten – Brandgedrag – Gordijnen en draperieën. Meting van de vlamverspreiding in verticaal geplaatste proefstukken met grote ontstekingsbron.

Datum beëindiging test 02-09-2020
 Toegepaste norm EN 13772 (2011)
 Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

| | Kant A | Kant B | Kant B | Kant B |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doorbranden 1 st draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 2 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 3 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s) | / | / | / | / |
| Vernielde lengte (mm) | 130 | 135 | 140 | 135 |
| Brandende smeltdruppels | neen | neen | neen | neen |

Breedte

| | Kant A | Kant B | Kant A | Kant A |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doorbranden 1 st draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 2 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Doorbranden 3 ^{de} draad | neen | neen | neen | neen |
| Tijd doorbranden 3 ^{de} draad (s) | / | / | / | / |
| Vernielde lengte (mm) | 140 | 135 | 130 | 130 |
| Brandende smeltdruppels | neen | neen | neen | neen |

Klassering volgens EN 13773

Klasse 1