


CORVO

Black out FR - 140 cm & 280 cm



CORVO

BLACK OUT

CORVO

Black out FR - 140 cm & 280 cm

| | | CHARACTERISTICS | EIGENSCHAPPEN | PROPRIÉTÉS | EIGENSCHAFTEN |
|-----|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ● | Black out | Transparency level | Transparantie | Transparence | Transparenz |
| ⊗ | 100% Pes + 3 pass acryl FR coating | Composition | Samenstelling | Composition | Zusammensetzung |
| ■ | 250 gr/m ² | Weight | Gewicht | Poids | Gewicht |
| ⊕ | 0,55 mm | Thickness | Dikte | Epaisseur | Dicke |
| ◀ ▶ | 140 / 280 cm | Max. width | Max. breedte | Largeur max. | Max. Nutzbreite |
| 🔥 | B1, IMO, UNO, BS 5867-2-B, EN13773-1, | Flame retardant | Brandvrije Norm | Classement au feu | Schwerentflammbarkeit |
| ☀️ | 4 - 5 (ISO 105 B02) | Light fastness | Lichtechtheid | Résistance à la lumière | Lichtechtheid |
| 🧵 | | Weaving Construction | Weef Constructie | Construction tissage | Webkonstruktion |
| 🧺 | 3-4 (ISO 105 C04) | Colour fastness after washing | Kleurechtheid bij het wassen | Solidité des couleurs après lavage | Farbechtheit beim Waschen |
| 🧼 | | Washing instructions | Wasvoorschriften | Nettoyage | Pflegehinweis |
| ↕️ | 1%-2% (30°C) (EN ISO 5070 & EN ISO 6330) | Approx. shrinking possible | Mogelijke krimp | Rétrécissement possible | Ca. Schrumpfung möglich |
| 🔊 | $\alpha_w = 0,30$ (EN ISO 354/EN ISO 11654) | Sound absorption | Geluidsabsorptie | Absorption du son | Schallabsorption |
| 🏠 | | Applications - end-use | Toepassingen - eindgebruik | Applications - usage final | Anwendungen - Endverwendung |
| ↕️ | | Direction of use | Gebruiksrichting | Sens d'utilisation | Gebrauchsanweisung |
| 🌱 | certificate available - certificaat beschikbaar - certificat disponible - zertifikat verfügbar | Sustainability | Duurzaamheid | Durabilité | Nachhaltigkeit |
| ♻️ | not available - niet van toepassing - non disponible - nicht verfügbar | Recycled Yarns | Gerecycleerde garens | Fils recyclés | Recycelte Garne |

OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS / OPTISCHE EN ZONNE-ENERGIECOËFFICIËNTEN / COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES / OPTISCHE UND SOLARKOEFFIZIENTEN (EN410)

| Color | ENERGY | | | LIGHT | | | T _{uv} | F _c | g-tot |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------|
| | Transmission | Reflection | Absorption | Transmission | Reflection | Absorption | | | |
| 5134 | T _{e, n-h} 0,0% | ρ _{e, n-h} 69,8% | α _e 30,2% | T _{v, n-h} 0,0% | ρ _{v, n-h} 76,7% | α _v 23,3% | 0,0% | 0,35 | 0,3 |

T_{e, n-h} Energetic transmission / Energetische transmissie / Transmission d'énergie / Energetische Übertragung **ρ_{e, n-h}** Energetic reflection / Energetische reflectie / Réflexion énergétique / Energetische Reflexion **α_e** Energetic absorption / Energetische absorptie / Absorption énergétique / Energieabsorption **T_{v, n-h}** Light transmission / Lichttransmissie / Transmission de la lumière / Lichtdurchlässigkeit **ρ_{v, n-h}** Light reflection / Lichtreflectie / Réflexion de la lumière / Lichtreflexion **α_v** Light absorption / Lichtabsorptie / Absorption de la lumière / Lichtabsorption **T_{uv}** UV transmission / UV transmissie / Transmission UV / UV-Durchlässigkeit **F_c** Shading factor / Schaduwfactor / Facteur d'ombrage / Schattierungsfaktor **g-tot** Total g-factor / Totale g-factor / Facteur g-total / Gesamter g-faktor (NBN EN 13363-1) (single glazing / enkele beglazing / simple vitrage / Einfachverglasung)

THERMAL COMFORT (EN 14501)

| | |
|---|--|
| <p>BENEFIT* 44%</p> | <p>Thermal comfort winter Thermisch comfort winter Confort thermique hiver Thermische Behaglichkeit Winter</p> |
| <p>BENEFIT* 29%</p> <p>g-tot 0,30</p> | <p>Thermal comfort summer Thermisch comfort zomer Confort thermique été Thermische Behaglichkeit Sommer</p> |

VISUAL COMFORT (EN 14501)

| | |
|--|--|
| | <p>Black out level Verduisteringsniveau Contrôle de l'opacité Verdunklungsgrad</p> |
| | <p>Glare control Afscherming tegen schittering Contrôle de l'éblouissement Blendschutz</p> |
| | <p>Privacy Privacy Intimité de nuit Privacy</p> |
| | <p>Visual contact with outside world Visueel contact met buitenwereld Contact visuel avec l'extérieur Sichtcontact met der Außenwelt</p> |

* Max. expected benefit with single glazing / Max. verwachte winst bij enkele beglazing / Bénéfice max. attendu avec simple vitrage / Max. zu erwartender Nutzen bei einfach verglasten Fenstern